



# tesafix® 4982

## Produkt Information

Doppelseitiges starkes Klebeband zum Laminieren

### Produktbeschreibung

tesafix® 4982 ist ein doppelseitiges Polyesterklebeband, welches mit einer Acrylatklebmasse ausgerüstet ist. Das Produkt ist transparent und bietet ein sehr gutes Verhältnis zwischen Klebkraft und Scherfestigkeit auch bei hohen Temperaturen.

tesafix® 4982 ist besonders gut geeignet für eine permanente Verklebung auf glatten, polaren Oberflächen (PC, ABS etc.).

### Anwendung

- Zur Verklebung von Schildern, Skalen und Blenden aus Kunststoff und Metall.
- Endloskleben von dünnen Kunststoff- und Metallfolien.
- Bauteilverklebung in der Elektronikindustrie.

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                  |                       |         |             |
|------------------|-----------------------|---------|-------------|
| • Trägermaterial | PET-Film              | • Dicke | 100 µm      |
| • Klebmasse      | modifiziertes Acrylat | • Farbe | transparent |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                           |        |                           |         |
|---------------------------|--------|---------------------------|---------|
| • Reißdehnung             | 50 %   | • Temperaturbeständigkeit | 200 °C  |
| • Temperaturbeständigkeit | 100 °C | kurzfristig               |         |
| langfristig               |        | • Reißkraft               | 20 N/cm |

### Klebkraft

- |                                 |           |                             |           |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| • auf Stahl (initial)           | 11 N/cm   | • auf Aluminium (initial)   | 7,9 N/cm  |
| • auf PE (initial)              | 4,6 N/cm  | • auf ABS (nach 14 Tagen)   | 9,6 N/cm  |
| • auf PC (nach 14 Tagen)        | 11 N/cm   | • auf PC (initial)          | 9,2 N/cm  |
| • auf PS (nach 14 Tagen)        | 9,2 N/cm  | • auf PVC (initial)         | 7 N/cm    |
| • auf ABS (initial)             | 7,6 N/cm  | • auf PS (initial)          | 8,3 N/cm  |
| • auf PP (nach 14 Tagen)        | 6,2 N/cm  | • auf PET (initial)         | 7 N/cm    |
| • auf PET (nach 14 Tagen)       | 8,4 N/cm  | • auf PP (initial)          | 4,4 N/cm  |
| • auf Aluminium (nach 14 Tagen) | 10,6 N/cm | • auf Stahl (nach 14 Tagen) | 11,7 N/cm |
| • auf PE (nach 14 Tagen)        | 5,1 N/cm  | • auf PVC (nach 14 Tagen)   | 10 N/cm   |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=04982>



# tesafix® 4982

## Produkt Information

### Weitere Informationen

Trennpapier-/Trennfolie-Varianten:

PV0 braunes Trennpapier (71µm; 82g/m<sup>2</sup>)

PV6 rote MOPP-Folie (80µm; 72g/m<sup>2</sup>)

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=04982>