



tesa® 70465

Produkt Information

650µm doppelseitiges weißes Bond & Detach

Produktbeschreibung

tesa® 70465 ist ein doppelseitiges Klebeband welches durch Dehnung der Klebmasse leicht entfernt werden kann.

Eigenschaften des tesa® 70465:

- Dicke: 650µm
- Für permanente und temporäre Verklebungen
- Sehr hohe Haftfestigkeit
- Sehr hohe Dämpfungseigenschaften
- Leichte Entfernbarkeit auch nach langer Verklebungszeit durch Dehnung

Anwendung

- temporäre Fixierung von Komponenten in elektronischen Geräten während des Produktionsprozesses
- dauerhafte Verklebung von Komponenten in elektronischen Geräten mit der Option diese zum Reparieren bzw. Recyceln zu entfernen

Produktaufbau

- | | | | |
|-----------------------|--------|---------------------|-------------|
| • Farbe der Abdeckung | braun | • Trägermaterial | ohne |
| • Dicke | 650 µm | • Klebmasse | Spezial |
| • Farbe | weiß | • Art der Abdeckung | Trennpapier |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------|----|
| • Entfernbarkeit nach 14 Tagen (23°C) | sehr gut | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Statische Scherfestigkeit bei 23°C | sehr gut | • Lösemittelfrei | ja |
| • Statische Scherfestigkeit bei 40°C | sehr gut | | |

Klebkraft

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • auf Stahl (initial) | 25 N/cm | • auf Glas (nach 14 Tagen) | 25 N/cm |
| • auf PE (initial) | 12 N/cm | • auf PE (nach 14 Tagen) | 12 N/cm |
| • auf PC (nach 14 Tagen) | 23 N/cm | • auf Glas (initial) | 25 N/cm |
| • auf Aluminium (nach 14 Tagen) | 18 N/cm | • auf Aluminium (initial) | 18 N/cm |
| • auf PC (initial) | 23 N/cm | • auf Stahl (nach 14 Tagen) | 25 N/cm |
| • auf Magnesium (initial) | 16 N/cm | • auf Magnesium (nach 14 Tagen) | 16 N/cm |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=70465>



tesa® 70465

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=70465>